

TECHNISCHES DATENBLATT*Änderungsdatum: 17.09.2019***GLAS UND PLASTIK SPRAY****Art.Nr.:** 26350, 26351**Farbe:** farbtionspezifisch

Glas und Plastik Spray ist für zahlreiche Objekte geeignet, die Sie farblich gestalten möchten, deren Transparenz bzw. die Struktur des Untergrundes jedoch erhalten bleiben soll, z. B. Glas, transparente Kunststoffe, Holz, Lampen, Glühbirnen, Metalle usw.

Achtung: Die Anwendung an Kraftfahrzeugen im Bereich Beleuchtung und Scheiben ist in vielen Ländern nicht offiziell zulässig!

Kunststoffteile unbedingt mit Kunststoff-Haftvermittler vorlackieren!

Nicht geeignet für die Anwendung auf Polycarbonat!

Qualität und Eigenschaften:

- Hochwertige Kunstharz-Qualität
- Transparent, Struktur des Untergrundes bleibt nach der Lackierung sichtbar
- Dauerhafter Glanz
- Ausgezeichnete Haftung
- Schnelltrocknend
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Wetterbeständig
- Sehr gute Farbbeständigkeit (lichtecht, vergilbungsfrei)
- Kratz-, stoß- und schlagfest
- Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität
- Schmutzunempfindlich durch besonders glatte Oberfläche

Physikalische und chemische Daten:

- **Bindemittelbasis:** Kunstharz
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530
glänzend: 80-85 GE

- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen
150 ml für ca. 0,5 m²
400ml für ca. 1,2 m²
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 80°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:** 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)

Trockenzeiten:

Trocknung:	Staubtrocken	Klebefrei	Griffest
bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte	nach ca. 30 Min.	nach ca. 2 Stunden	nach ca. 4 Stunden

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

Diese Version ersetzt alle eventuell früher ausgegebenen Versionen.

Für zusätzliche Informationen, die nicht in diesem technischen Datenblatt enthalten sind, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten unter: E-Mail: info@chamaeleon-produktion.de
Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.