



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

ЦИНК-АЛЮМИНИЕВЫЙ ГРУНТ

Номер товара:	26722
Назначение:	продукт для автомобильного ремонта / грунт /лак
Общие характеристики:	<p>Применяется для обработки оцинкованных деталей и поверхностей, поврежденных в процессе сварки, шлифования, бурения, транспортировки и т. д. и которые требуют ремонта или приведения к единой цветовой гамме.</p> <p>Также подходит для обеспечения эффективной антикоррозионной защиты металлических и железных поверхностей. Подходит только для небольших алюминиевых поверхностей.</p> <p>Для обработки больших металлических поверхностей, подвергающихся коррозии, используйте цинкосодержащий грунт.</p>
Свойства продукта:	<ul style="list-style-type: none">▪ Защита от ржавчины▪ Термостойкость до 300 ° C▪ Устойчив к изменениям температуры▪ Хорошо растекается▪ Можно покрывать акриловыми материалами с естественной сушкой, нитро комбинированными и синтетическими лаками
Физические и химические свойства:	
Связующая основа	Эпоксидный эфир
Цвет	Серебристый металлик, с эффектом оцинковки
Запах	Растворитель
Уровень блеска	Сатиновый матовый, неизмеримый (металлик)



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

- Укрывистость:** В зависимости от консистенции и цвета поверхности: 400 мл достаточно для покрытия приблизительно 1,5 м² поверхности
- Время высыхания:** (при температуре воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 50%):
Сухой от пыли: через приблизительно 15 минут
Сухой на отлип: через приблизительно 60 минут
Полное высыхание: через приблизительно 12 часов
- Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха, а также от толщины нанесенного слоя.
- Температурная стойкость**
Стабильность хранения: До 300 °C
10 лет при обеспечении надлежащих условий хранения (= 10 °- 25°C, максимальная относительная влажность воздуха 60%)
- Фасовка:** аэрозольные баллоны максимальным номинальным объемом 400 мл
- Экологичность:**
- Экологически чистый:** Продукт не содержит тяжелых металлов.
- Утилизация:** Только полностью очищенная от остатков продукта тара может сдаваться в пункты приема или помещаться в соответствующие утилизационные контейнеры. Неочищенная тара должна утилизироваться как «специальные отходы».
- Маркировка:** Вся продукция соответствует текущим требованиям маркировки, регулируемым директивой 1999/45 / ЕС по классификации, упаковке и маркировке опасных препаратов. Все аэрозоли соответствуют TRGS 200 и TRG 300, а также Директиве 75/324 / EWG в действующей на настоящий момент редакции.

Инструкции по применению:

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования предупреждающего текста, указанного на этикетке!



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Нанесение:

- Поверхность должна быть чистой, сухой обезжиренной и очищенной от ржавчины.
- Энергично встряхивайте баллон в течение 2 минут
- Произвести пробное распыление
- Нанести вещество в несколько слоев
- Распыление производить с расстояния около 25 см.
- Можно наносить вещество повторно на уже имеющийся слой. Можно наносить лак.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>