

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Änderungsdatum: 13.07.2021

**KONTKATKLEBER**

**Art.Nr.:** 26803

**Farbe:** weiß-transparent

Kontaktkleber ist ein vielseitig einsetzbarer Kontaktkleber für dauerhafte oder auch temporäre Haftung. Durch das verstellbare Ventil kann die Aufsprührate je nach Wunsch gewählt werden. Problemlose, einfache Anwendung.

**Einsatzgebiete:**

Teppich, Kork, Gummi, Schaumgummi, Papier, Pappe, Textilien, Leder, Metall, Holz, viele Kunststoffe und Folien.

**Qualität und Eigenschaften:**

- Transparenter Kontaktkleber auf Basis synthetischer Gummis
- Schnelle und zuverlässige Anwendung
- Schnelltrocknend
- Dosierbare Aussprührate durch verstellbaren Sprühkopf
- Sprühbild ca. 10 cm breit
- TRG 300 beachten

**Physikalische und chemische Daten:**

**Basis:** Synthetisches Harz

**Geruch:** charakteristisch

**Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 0,75 g/ml

**Aussprührate:** 1,2 g/Sek.

**Dampfdruck bei 20°C:** 3 - 4 bar

**Hitzebeständig:** bis 80°C

**Haltbarkeit/Lagerung:** 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)

**Gebinde/Inhalt:** Aerosoldose mit 150ml / 400ml Nettovolumen

**Trockenzeiten:**

<b>Trocknung:</b>	<b>Trockenzeit</b>	<b>Klebezeit/Aktivzeit</b>
<b>bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte</b>	2 - 5 Min.	max. 45 Min.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

## Umwelt und Kennzeichnung:

**Umweltgerecht:** Chamäleon GmbH ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung:** Alle Produkte von Chamäleon GmbH entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

## Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

### Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.
- Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- Aus einer Sprühentfernung von ca. 20 - 25 cm das Material einsprühen. Bei Polystyrolschaum (Styropor®) einen größeren Abstand einhalten.
- Dauerhafte Verklebungen: Kleber auf beiden Flächen auftragen. Nach 15 - 20 Minuten Trockenzeit die Flächen fest zusammenpressen.
- Vorübergehende Haftung: Nur eine dünne gleichmäßige Lage auf eines der zu verklebenden Teile aufbringen und nach 5 - 10 Minuten zusammendrücken.
- Bei stark saugenden Materialien, auf eine der Flächen eine etwas stärkere Lage Kleber aufbringen. Die beiden Materialien zusammenpressen, solange der Kleber noch feucht ist.
- Nach Gebrauch Dose umdrehen und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

## Tipps zum Spraylackieren:

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!



CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH  
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A  
69115 HEIDELBERG  
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440  
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449  
MAIL [INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE](mailto:INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE)  
WEB [WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE](http://WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE)

■ Diese Version ersetzt alle eventuell früher ausgegebenen Versionen.

Für zusätzliche Informationen, die nicht in diesem technischen Datenblatt enthalten sind, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten unter: E-Mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)  
Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.