

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 20.03.2024

FONDO AISLANTE / SELLADOR 1K

Número de artículo:	14115
Color:	amarillo ocre
Uso previsto:	Producto de repintado de automóviles/ Fondo
Características generales:	1K Fondo aislante es una imprimación especial de secado rápido que protege eficazmente las capas de pintura viejas sensibles a los disolventes (por ejemplo, revestimientos termoplásticos, revestimientos a base de resinas alquídicas, etc.) de levantamiento o sangrado cuando se recubren con sistemas de recubrimiento base solvente.

PROCESO DE PREPARACIÓN:

Endurecedor: sin endurecedor

Dilución: sin diluyente

Viscosidad de pulverización 4 mm DIN (20 C): 20-25 segundos

Pretratamiento del sustrato:

El sustrato debe estar limpio, seco, libre de óxido y grasa. Retire los recubrimientos o imprimaciones viejos que no se hayan curado o que no estén sanos.

Revestimiento de pintura viejo	Retire completamente cualquier posible capa existente de cera o abrillantador y desengrase posteriormente. Lije bien con P400-500, sople, desengrase nuevamente
--------------------------------	---

PROCESO DE APLICACIÓN:

Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de al menos +12 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Método de aplicación	Presión	Boquilla
Pistola pulverizadora de gravedad	1,6-2,0 bares	1,4-1,6 milímetros
HVLP	1,6-2,0 bares	1,4-1,6 milímetros

Operaciones de pulverización	DFT	Consumo
1 - 2	15-25 µm	8,5-14 m ² / l

Tiempo flash-off	Entre las capas	Antes del secado al horno
	10 minutos	-

Secado	Repintable
Temperatura del objeto 20 °C	aprox. 1 hora

Consejos de procesamiento:

Después de un secado intermedio de aprox. 1 hora a 20 °C recubrir con imprimación/capa superior 1K o 2K aplicándolos húmedo sobre húmedo.

Regulación COV:

Valor límite UE: Categoría B / e 840 g / l
Este producto contiene máx. 693 g / l.

Vida útil:

24 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados.

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor a través de:
info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.