

FICHA TÉCNICA*Fecha de revisión: 06.02.2025***BARNIZ PARA FAROS 2K EN AEROSOL**

Número de artículo:	11014
Color:	transparente
Uso previsto:	Producto de repintado de automóviles / Laca
Características generales:	<p>Barniz especial en aerosol 2K de alto brillo y supertransparente para la restauración de faros a nivel profesional. Es extremadamente resistente a los productos químicos, combustibles y sal descongelante, proporciona una excelente protección UV y es resistente a los arañazos. Sella y protege la superficie de plástico y evita que los faros se vuelvan "lechosos".</p> <ul style="list-style-type: none">▪ calidad 2K real para una mayor durabilidad▪ secado rápido▪ sella y protege la superficie de plástico contra la intemperie y el amarilleo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base: Resina acrílica 2K
Olor: disolvente
Consumo: 0,3-0,4 m² (200 ml)
Resistente al calor: hasta 90°C
Vida útil a 20 °C: 24 horas

PROCESO DE APLICACIÓN

¡Antes de usar, lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

Pretratamiento de la superficie

- Retire la película protectora vieja con papel de lija grueso.
- Vuelva a trabajar la superficie en pequeños pasos con papel de lija cada vez más fino (por ejemplo, P400 / P500/P800/P1000 / P1500) y desengrase bien los faros delanteros

Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de +12 °C a +25 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Mezclar los componentes con el catalizador:

El endurecedor está dentro de un cartucho interno separado en la lata.


Para mezclar el endurecedor, siga las instrucciones.:



1. Retire la tapa protectora de plástico



2. Saque el anillo de metal e insértelo a través del pasador de metal, tire del anillo hasta que no pueda ir más lejos



3. Gire el anillo 360° para abrir el cartucho interno, liberando el endurecedor



4. Agite la lata vigorosamente durante 3 minutos para mezclar los componentes.

Consejos de procesamiento:

- De antemano enmascarar las partes que no deben pintarse.
- Desengrasar la superficie
- Use un respirador (se recomienda el tipo A2/P3)
- El aerosol debe tener temperatura ambiente
- Antes de usar agite el aerosol durante 2 minutos y rocíe una prueba
- Aplique una capa del Barniz para Faros 2K en 2 a 3 manos de pulverización
- La distancia a la superficie debe ser de 15 a 20 cm
- Mantenga un tiempo de flash-off de 2 a 3 minutos entre cada mano de pulverización
- Limpie la válvula después de usarla (voltee el aerosol boca abajo y presione la boquilla durante aproximadamente 5 segundos)

Secado	Libre de polvo	Secado al tacto	Secado completo
Temperatura del objeto 20 °C	5 minutos	de 4 a 5 horas	7 horas

El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, la humedad del aire y el grosor de la laca aplicada.

Regulación COV:

Valor límite UE: Categoría B / e 840 g / l

Este producto contiene un máximo de 677,9 g / l

Vida útil:

36 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados.

CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

■

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor en:
correo electrónico: info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.

VAT NO. / UST-ID NR.: DE231468544
EORI NO. / EORI NR.: DE6029442
CEO / GESCHÄFTSFÜHRER: SASCHA HAGEMANN
TRADE REGISTER NO. / HANDELSREGISTER NR.: AMTSGERICHT MANNHEIM HRB 9778
Chamäleon GmbH – Technical Data Sheet

BANK: HEIDELBERGER VOLKSBANK EG
IBAN: DE78 6729 0000 0042 8627 03
BIC: GENODE61HD