

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 16.07.2024

PINTURA 2K DE ACABADO

Número de artículo:	512xx, 513xx
Color:	varios
Uso previsto:	Producto de repintado de automóviles / Laca
Sustratos:	Fondo
Características generales:	<p>2K Top Coat es una pintura para vehículos de alta calidad con una protección UV perfecta. Proporciona una alta cobertura, alto brillo y superficie permanentemente duradera.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ aplicación fácil y segura▪ para la pintura total o parcial de automóviles y vehículos comerciales▪ altamente resistente a todo tipo de intemperie, estrés mecánico y agentes químicos.

PROCESO DE PREPARACIÓN:

Endurecedor: Endurecedor Chamäleon para capa superior 2K 260

Dilución: Diluyente Chamäleon UNI 322/323, adición 5 - 10%

Relación de mezcla (en volumen): 2:1

Viscosidad de pulverización 4 mm DIN (20°C): 18-20 segundos

Vida útil a 20 °C: 4 horas

PROCESO DE APLICACIÓN:

¡Antes de usar, lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de al menos +12 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Método de aplicación	Presión	Boquilla
Pistola pulverizadora de gravedad	2,0-2,5 bares	1,2-1,3 milímetros
HVLP	2,0-2,2 bares	1,2-1,3 milímetros

Operaciones de pulverización	DFT	Consumo
2	50-60 µm	6 - 8 m ² / l

Tiempo de flasheo	Entre las capas	Antes del secado al horno
	5-10 minutos	10-15 minutos

Secado	Libre de polvo	Secado al tacto	Dureza total
Temperatura del objeto 20 °C	25 - 30 minutos	10 - 12 horas	24 horas
Temperatura del objeto 60 °C	-	30 minutos	1 hora
Onda corta de secado por infrarrojos*	8 minutos		
Onda media de secado por infrarrojos*	10-15 minutos		

*Durante el secado por INFRARROJOS, la temperatura del objeto no debe superar los 60-70 °C

Vida útil:

24 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor a través de:
info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.