

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 27.11.2024

FONDO PARA ALUMINIO EN AEROSOL

Número de artículo:	26724
Color:	gris
Uso previsto:	Producto de repintado de automóviles/Imprimación
Características generales:	<p>Fondo especializado diseñado para preparar aluminio y otras superficies metálicas lisas para pintar. Previene la corrosión y oxidación del aluminio, extendiendo la vida útil de las superficies pintadas.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ secado rápido▪ alta cobertura▪ mejora la adhesión de la capa superior <p>Campos de aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ superficies de aluminio▪ chapa galvanizada▪ latón▪ superficies de hierro▪ cobre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base: nitrocululosa**Olor:** característico**Consumo:** 1,2-1,4 m²**Resistente al calor:** hasta 300 °C, plazos cortos hasta 600 °C

PROCESO DE APLICACIÓN

¡Antes de usar lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de +15 °C a +25 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Consejos de procesamiento:

- El sustrato debe estar limpio, seco, libre de óxido y grasa. Retire los recubrimientos e imprimaciones viejos y sueltos
- De antemano enmascarar las partes que no deben pintarse.
- Desengrasar la superficie
- Use un respirador (se recomienda el tipo A2/P3)
- El aerosol debe tener temperatura ambiente
- Antes de usar agite el aerosol durante 2 minutos y rocíe una prueba
- La distancia a la superficie debe ser de aproximadamente 20 a 25 cm
- Limpie la válvula después de usarla (voltee el aerosol boca abajo y presione la boquilla durante aproximadamente 5 segundos)

Secado	Secado al tacto	Secado completo
Temperatura del objeto 20 °C	10-15 minutos	24 horas

El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, la humedad del aire y el grosor de la laca aplicada.

ATENCIÓN

- Realice una prueba preliminar de compatibilidad en chapa galvanizada, cobre y latón.
- Para aluminio, cobre, latón, recomendamos lijar en seco la superficie antes de aplicar el Fondo para aluminio.
- Espere al menos 24 horas antes de aplicar la capa superior, para una adhesión óptima recomendamos lijar la superficie.
- Se puede recubrir con pinturas acrílicas, nitroacrílicas y metálicas.

Regulación COV:

Valor límite UE: Categoría B / e 840 g / l

Este producto contiene máx. 594 g / l

Vida útil:

120 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor a través de: info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.