

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 05.05.2025

GUÍA DE LIJADO EN AEROSOL

Número de artículo:	26051
Color:	negro
Uso previsto:	Producto de repintado de automóviles / Preparación
Características generales:	Guía de lijado / control en aerosol de secado rápido para detectar imperfecciones de la superficie después de nivelar y lijar, como rasguños, hoyos y poros que permanecen visibles como manchas negras. Estos defectos se pueden eliminar fácilmente lijando, aplicando masilla o usando una imprimación de relleno Chamäleon adecuada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base: resina nitrocombi

Olor: característico

Consumo: los 3.0 - 4.0 m² (500 ml)

PROCESO DE APLICACIÓN

¡Antes de usar lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de +12 °C a +25 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Consejos de procesamiento:

- Use un respirador (se recomienda el tipo A2/P3)
- El aerosol debe tener temperatura ambiente
- Antes de usar agite el aerosol durante 2 minutos.
- La distancia a la superficie debe ser de aprox. de 25 a 30 cm

- Aplique una capa delgada de la Guía de control y deje secar durante 10 minutos.
- El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, la humedad del aire y el grosor de la laca aplicada.
- Lije la superficie hasta que se elimine por completo la capa de guía de control
- Limpie la válvula después de usarla (voltee el aerosol boca abajo y presione la boquilla durante aproximadamente 5 segundos)

Regulación COV:

Valor límite UE: Categoría B / e 840 g / l

Este producto contiene máx. 704,9 g / l de COV

Vida útil:

120 meses, si se almacena en un recipiente original bien cerrado

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor en:
correo electrónico: info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.