

## FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 27.11.2024

AEROSOL EFECTO CROMO  
AEROSOL EFECTO DORADO

Número de artículo:	26725, 26726												
Color:	cromo plateado, cromo dorado												
Uso previsto:	Producto de repintado de automóviles / Pintura												
Características generales:	<p>Pintura metalizada a base de resinas y pigmentos especiales diseñada para la decoración de superficies y objetos que requieren un acabado similar al cromo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ secado rápido</li><li>▪ excelente adhesión</li><li>▪ buena cobertura</li><li>▪ efecto espejo de larga duración y extra brillante</li></ul> <p><b>Campos de aplicación:</b></p> <table><tr><td>▪ superficies ferrosas</td><td>▪ piedra</td><td>▪ madera</td></tr><tr><td>▪ plásticos (abs, pvc, etc.)</td><td>▪ latón</td><td>▪ papel</td></tr><tr><td>▪ aluminio</td><td>▪ cobre</td><td>▪ terracota</td></tr><tr><td>▪ bronce</td><td>▪ cartón</td><td>▪ mimbre</td></tr></table>	▪ superficies ferrosas	▪ piedra	▪ madera	▪ plásticos (abs, pvc, etc.)	▪ latón	▪ papel	▪ aluminio	▪ cobre	▪ terracota	▪ bronce	▪ cartón	▪ mimbre
▪ superficies ferrosas	▪ piedra	▪ madera											
▪ plásticos (abs, pvc, etc.)	▪ latón	▪ papel											
▪ aluminio	▪ cobre	▪ terracota											
▪ bronce	▪ cartón	▪ mimbre											

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Base:** resina de hidrocarburo**Olor:** característico**Consumo:** el 1-1.5 m<sup>2</sup> (400 ml)**Resistente al calor:** hasta 100-120 ° C

## PROCESO DE APLICACIÓN

¡Antes de usar lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

**Condiciones de procesamiento:**

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de +15 °C a +25 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

## Consejos de procesamiento:

- El sustrato debe estar limpio, seco, libre de óxido y grasa. Retire los recubrimientos e imprimaciones viejos y sueltos
- De antemano enmascarar las partes que no deben pintarse.
- Desengrasar la superficie
- Use un respirador (se recomienda el tipo A2/P3)
- El aerosol debe tener temperatura ambiente
- Antes de usar agite el aerosol durante 2 minutos y rocíe una prueba
- El número de capas sugeridas depende de las absorciones superficiales normales. Las superficies con mayor absorción requieren más capas. Se recomienda utilizar una imprimación adecuada cuando sea posible
- La distancia a la superficie debe ser de aproximadamente 20 a 30 cm
- Para obtener una cobertura uniforme del producto, recomendamos agitar la lata entre capas
- Para lograr el mejor efecto, aplique varias manos finas cruzadas, esperando al menos 20 - 30 segundos entre las capas
- Elimine el exceso de pulverización/derrame con acetona y/o diluyente de pintura. NOTA: Algunas superficies pueden dañarse con diluyente o acetona.

Secado	Secado al tacto	Secado completo
Temperatura del objeto 20 °C	15 - 25 minutos	24 horas

El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, la humedad del aire y el grosor de la laca aplicada.

## ATENCIÓN

- Solo para uso en interiores
- El color de la tapa del aerosol no corresponde completamente con el efecto obtenido por la pintura.
- No se recomienda para objetos sujetos a roce o manipulación excesiva, ya que el efecto cromado desaparecerá.
- El efecto espejo se conserva durante al menos 12 meses y se desvanece gradualmente con el tiempo. El efecto original se puede restaurar aplicando nuevas capas de pintura.
- NO CUBRIR CON BARNIZ
- El mejor resultado del efecto cromo (plateado) se obtiene en superficies lisas y pretratadas con un fondo negro brillante.

## Regulación COV:

Valor límite UE: Categoría B / e 840 g / l

El art. 26725 contiene máx. 581,7 g / l de COV

El art. 26726 contiene máx. 530 g / l de COV

## Vida útil:

24 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados.



CHAM'ALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAM'ALEON GMBH  
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A  
69115 HEIDELBERG  
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440  
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449  
MAIL [INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE](mailto:INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE)  
WEB [WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE](http://WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE)



Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor a través de:  
[info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.

VAT NO. / UST-ID NR.: DE231468544  
EORI NO. / EORI NR.: DE6029442  
CEO / GESCHÄFTSFÜHRER: SASCHA HAGEMANN  
TRADE REGISTER NO. / HANDELSREGISTER NR.: AMTSGERICHT MANNHEIM HRB 9778  
Chamäleon GmbH – Technical Data Sheet

BANK: HEIDELBERGER VOLKSBANK EG  
IBAN: DE78 6729 0000 0042 8627 03  
BIC: GENODE61HD