

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 06.02.2025

BARNIZ 2K PREMIUM EN AEROSOL

Número de artículo:	11012
Color:	transparente
Uso previsto:	Producto de repintado de automóviles / Barniz
Características generales:	<p>Barniz 2K extremadamente resistente a los arañazos que proporciona un alto brillo y es resistente al combustible, la radiación UV y las influencias climáticas.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ calidad 2K real para una mayor durabilidad▪ tiempo de secado rápido▪ flujo excelente▪ especialmente indicado para reparaciones puntuales▪ fácil de pulir▪ lata de 200 ml ayuda a evitar sobras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base: acrílico
Olor: disolvente
Consumo: aprox. 0,3-0,4 m² (200 ml)
DFT: 50 µm
Resistente a la temperatura: hasta 120°C
Vida útil a 20 °C: 24 horas

Pretratamiento de la superficie:

El sustrato debe estar limpio, seco, libre de polvo y grasa.

Los acabados base se pueden volver a recubrir con Barniz Aerosol 2K Premium después de secar durante 30 minutos.

PROCESO DE APLICACIÓN

¡Antes de usar, lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

**Condiciones de procesamiento:**

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de +12 °C a +25 °C y Max. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Mezclar los componentes con el catalizador:

El endurecedor está dentro de un cartucho interno separado en la lata.


Para mezclar el endurecedor, siga las instrucciones.:



1. Retire la tapa protectora de plástico



2. Saque el anillo de metal e insértelo a través del pasador de metal, tire del anillo hasta que no pueda ir más lejos



3. Gire el anillo 360° para abrir el cartucho interno, liberando el endurecedor



4. Agite la lata vigorosamente durante 3 minutos para mezclar los componentes.

Consejos de procesamiento:

- De antemano enmascare las partes que no deben pintarse.
- Desengrasar la superficie
- Use un respirador (se recomienda el tipo A2/P3)
- El aerosol debe tener temperatura ambiente. NOTA: la alta humedad del aire puede causar pérdida de brillo.
- Antes de usar, agite el aerosol durante 3 minutos y rocíe una prueba
- Aplicar Barniz Premium 2K en Aerosol en 2-3 manos completas de pulverización
- La distancia a la superficie debe ser de 15 a 20 cm
- Mantenga un tiempo flash-off de 2 minutos entre cada mano de pulverización
- Limpie la válvula después de usarla (voltee el aerosol boca abajo y presione la boquilla durante aproximadamente 5 segundos)

Secado	Libre de polvo	Secado al tacto	Secado completo
Temperatura del objeto 20 °C	5 minutos	5 horas	7 horas
Temperatura del objeto 60 °C			45 minutos
Secado por INFRARROJOS			30 minutos

*La temperatura del objeto no debe ser superior a 60 - 70 °C

El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, la humedad del aire y el grosor de la laca aplicada.

Regulación COV:

Valor límite UE: Categoría B / e 840 g / l

Este producto contiene un máximo de 660,2 g / l COV



CHAMÁLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÁLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

- **Vida útil:**
36 meses, si se almacena en un recipiente original bien cerrado

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor en:
correo electrónico: info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.