ГРУНТЫ

ПАРАМЕТРЫ	ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ АКРИЛОВЫЙ 444	ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ АКРИЛОВЫЙ HS 488	ЭКСПРЕСС-ГРУНТ 499	МНОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГРУНТ 466	ГРУНТ БЫСТРОСОХНУЩИЙ 422	ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА 409	ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА 410
Пропорции смешивания (по объему)	4:1	5:1	4:1	4:1	1K	1K	1K
Расход	5 - 6 m²/l	5-6 m²/l	6 - 8 m²/l	5 - 7 m²/l	5 - 7 m²/l	8 - 10 m²/l	5 - 7 m²/l
Назначение	Быстродействующий грунт-наполнитель с отличной антикоррозионной защитой. Для полного и точечного ремонта без просадок и видимых следов в переходной зоне.	Быстродействующий грунт-наполнитель с отличной антикоррозионной защитой и превосходной заполняющей способностью. Для полного и точечного ремонта без просадок. Превосходная вертикальная устойчивость	Грунт для быстрого и экономичного автомобильного ремонта, основанный на экспресс технологии. Отличная адгезия к голым металлам. Идеален для точечного ремонта.	Многофункциональный грунт-наполнитель (шлифуемый грунт + грунт «мокрым-по-мокрому» + грунт для пластика). Может наноситься непосредственно на сталь, железо, алюминий и оцинкованные поверхности, а также различные виды пластиков (PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA,PUR, PVC и GRP). Возможно нанесение на катафорезные покрытия без предварительного шлифования.	Быстросохнущий однокомпонентный грунт с высокой наполняющей способностью. Может использоваться на старых отполированных двухкомпонентных лакокрасочных поверхностях, грунтах, а также непосредственно на стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностях. Не наносить на старые термопластичные краски.	Подходит практически для всех синтетических деталей, используемых в автомобилях: ABS, EP-ламинат, PA, PBTP, PC, POM, PP / EPDM, PPO, полиуретан жесткий, полиуретан мягкий, ПВХ.	Быстросохнущий грунт для пластика с хорошими наполняющими свойствами, который подходит практически для всех синтетических деталей, используемых в автомобилях (PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, GRP).
Цвет	черный, серый, белый + смешивание оттенков серого	черный, серый, белый, красный + смешивание оттенков серого	серый	темно-серый	серый	прозрачно-серебристый	светло-серый
Антикоррозионная защита	высокая	достаточная	достаточная	высокая	достаточная	-	-
Добавление растворителя	5% - 10%	15 - 20% , методом «мокрым-по-мокрому» 30 - 40%	Готов к использованию после добавления отвердителя; при необходимости можно разбавить до 10% Chamäleon UNI Thinner slow	0 - 5 % для нанесения в шлифуемом варианте, 10 - 15 % для использования «мокрым-по-мокрому» / в качестве грунта для пластиков, Универсальный растворитель Chamäleon	около 50 - 70%, Универсальный растворитель Chamäleon	-	100 %, Универсальный растворитель Chamäleon
Настройки краскопульта	давление: 1.6 - 2 бар сопло: 1.3 - 2.0 мм 0.7 бар внутреннее давление дюзы	давление: 2.5 - 4.5 бар сопло: 1.4 - 1.9 мм	давление: 1.6 - 2 бар сопло: 1.3 - 1.8 мм 0.7 бар внутреннее давление дюзы	давление: 1.6 - 2 бар сопло: 1.2 - 1.8 мм 0.7 бар внутреннее давление дюзы	давление: 2 - 2.5 бар сопло: 1.3 - 1.6 мм	давление: 2 - 2.5 бар сопло: 1.2 - 1.4 мм	давление: 1.6 - 2 бар сопло: 1.2 - 1.3 мм
Количество слоев	1 - 3	1 - 3	1 - 2	1 - 3	2 - 3	1	1 - 3
Толщина слоя	60 - 150 µm	120 - 180 µm	50 - 100 µm	20 - 180 µm	40 - 80 µm	3 - 5 µm, избегать нанесения толстым слоем	15 - 40 µm
Время межслойной сушки	5 - 8 мин между слоями, 10 - 15 мин перед принудительной сушкой	10 - 15 мин	2 - 5 мин между слоями 10 - 15 мин перед принудительной сушкой	5 - 8 мин между слоями 10 - 15 мин перед принудительной сушкой	10 мин перед принудительной сушкой	около 10 мин.	-
Время полного высыхания	20°C: 3 - 5 ч 60°C: 30 - 40 мин ИК сушка: 8 - 15 мин. При 20°C высыхает быстрее 488-го	20°C: 6 - 8 ч 60 °C: 30-40 мин ИК сушка: 10 - 20 мин	20°C: шлифование через 1 час 60°C: шлифование через 10 - 15 мин ИК коротковолновая сушка: 5 мин. ИК средневолновая сушка: 10 - 15 мин.	20°C: шлифование через 4 - 5 часа 60°C: шлифование через 30 - 40 мин	20 °C: перекрывание через 30 мин 60 °C: перекрывание через 15 мин Сухое и влажное шлифование - через 45 мин	10 мин.	20 °C: перекрывание через 15 - 20 мин.
Стабильность на вертикальной поверхности	высокая	очень высокая	высокая	достаточная	наносится тонкими слоями	наносится тонким слоем	наносится тонкими слоями
Вязкость при распылении	30 - 55 сек 4 мм DIN	30 - 55 сек 4 мм DIN	20 - 30 сек 4 мм DIN	25 - 35 сек для нанесения в шлифуемом варианте 15 - 20 сек для использования «мокрым-по-мокрому» / в качестве грунта для пластиков	15 - 20 сек 4 мм DIN	12 - 15 сек 4 мм DIN	18 - 22 сек 4 мм DIN
Возможность наносить "мокрым-по-мокрому"	-	+	-	+	-	-	+
Шлифование	Более жесткий, чем 488. Рекомендовано машинное шлифование. Может шлифоваться вручную, но немного сложнее, чем 488	Легко шлифуется даже спустя длительное время, может шлифоваться вручную	Легко шлифуется даже спустя длительное время, может шлифоваться вручную	Перед нанесением 1K финишного покрытия: P 400 при сухом шлифовании / P 600 при мокром. Перед нанесением 2K финишного покрытия в 2 слоя: P 500/ 600 при сухом шлифовании / P 800 - 1000 при мокром	Перед нанесением 1K финишного покрытия: P 400 при сухом шлифовании / P 600 при мокром. Перед нанесением 2K финишного покрытия в 2 слоя: P 500/ 600 при сухом шлифовании / P 800 - 1000 при мокром	-	-
Качество создаваемой поверхности	Очень гладкая поверхность, практически не требующая шлифования	Гладкая, но требующая шлифования	Очень гладкая поверхность, практически не требующая шлифования	Гладкая, но требующая шлифования	Очень гладкая поверхность, практически не требующая шлифования	Очень гладкая поверхность, не требующая шлифования	Очень гладкая поверхность, практически не требующая шлифования
Фасовка	0,8 л; 3,6 л (для смешивающих установок)	0,5 л; 1 л ; 2,5л; 5 л	1 л	1 л	1 л	0,5 л; 1 л	1L

Основываясь на отличительных особенностях каждого грунта, Вы можете выбрать тот, который подходит Вам в каждой конкретной ситуации.

QUALITY FROM GERMANY

CHAMÄLEON