## MASTER'S ADVICE



## **AIR DRY EXPRESS UHS VERNIS**



## Instruction d'applications:

- · Pour atteindre le temps de séchage optimal de 40 minutes à 20°C pour le montage, Appliquer le vernis selon les instructions suivantes!
- Réglages et débit du pistolet de pulvérisation : Ouvrir 1,5 ou 2 tours en utilisant un jet large. Pour un meilleur résultat nous vous recommandons une buse de 1.2.
- Ce vernis doit étre appliquer en 2 couches fine et brillante. la 2eme couche doit étre plus lente. la 1 ere couche doit etre rapide, fine et brillante, en couches croisées. Temps de séchage entre les couches 5 à 10min.
- Information:

Si ce vernis est appliquer en 2 couches épaisses. le résultat final sera très brillant mais le temps de séchage sera beaucoup plus longs.

• La surface peut étre poli aprés 60 min. aprés application à 20°C.

## Information additionnel:

Le vernis Chamaleon 189 UHS air dry express est un vernis qui séche à l'air.

Il convient pour toutes les réparations partielles sur votre véhicule.

Sa vitesse de séchage est un vrai gain de temps en terme d'energie, d'economie et de rentablité. comptez 40mn pour un séchage à l'air (20°c) et seulement 10 minutes pour un séchage forcé (60°c)

Nom	Contenance	Article	Emballage
Air Dry Express UHS Clear Coat	1	11895	sur demande
Air Dry Express UHS Clear Coat	5 I	11898	4
Durcisseur 289	٥,5 ا	12894	sur demande
Durcisseur 289	2,5	12897	4

- Durcit en 40 minutes seulement à 20°C.























40 min./20 °C 10 min./60 °C



Chamäleon GmbH Cramaieon Grand
Rudolf-Diesel-Straße 8a
69115 Heidelberg, Germany
Tel.: +49-(0)6221/520440
Fax: +49-(0)6221/520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de

Distributeur France / Color-carrosserie 2, rue bellevisée 60870 Villers saint Paul Tel: 06.66.86.16.38 E-mail: colorcarrosserie@gmail.com

www.chamaeleon-poduktion.de f ChamaeleonGmbH 💷 Chamäleon GmbH ©chamaeleon gmbh ♂ chamaeleon gmbh

