

488 APPRET GARNISSANT OPTIMAL HS 5:1

488 ACRYLGRUNDIERUNG OPTIMAL HS 5:1



Un apprêt de remplissage 2K facile à poncer avec d'excellentes propriétés adhésives et un haut pouvoir de remplissage

Fournit une très haute protection anti-corrosive

Application facile et finition excellente. Possède de très bonne résistance aux coulures

Possibilité d'ajouter jusqu'à 20% de diluant

Facile à poncer, même après une longue période

- L'épaisseur maximale du revêtement peut atteindre 100-120 microns en cas d'application en deux couches.
- Une qualité d'application optimale peut être obtenue en ajoutant 15-30% de diluant.
- Aucun effet peau d'orange ni d'imperfection du revêtement telle que la formation de cloques.
- On peut ajouter 15-20% de diluant, ou 30-40% pour un "mouillé sur mouillé".
- Le séchage par IR peut être utilisé au plus tôt 15 minutes après l'application de la deuxième couche.

Nom	Couleur	Contenance	Article	Emballage
Acrylic filling primer optimal HS 5+1	Gris	0,5 l/1 l	14885/14881	6/6
Acrylic filling primer optimal HS 5+1	Noir	0,5 l/1 l	14886/14882	6/6
Acrylic filling primer optimal HS 5+1	Rouge	1 l	14883	6
Acrylic filling primer optimal HS 5+1	Blanc	1 l	14884	6
Acrylic filling primer optimal HS 5+1	Gris	2,5 l	148890	4
Acrylic filling primer optimal HS 5+1	Noir	2,5 l	148880	4
Acrylic filling primer optimal HS 5+1	Gris	5 l	14889	2
Acrylic filling primer optimal HS 5+1	Noir	5 l	14888	2
Acrylic filling primer optimal HS 5+1	Blanc	5 l	14887	2
Durcisseur pour Apprêt	-	0,1 l/0,2 l	12881/12884	6/12
Durcisseur pour Apprêt	-	0,5 l/1 l	12883/12885	6/6



288 5:1
+ 15 - 20%



30 - 55 sec
DIN 4/20 °C



HVLP
1,4 - 1,9 mm
2,5 - 4,5 bar



1 - 3
layers



15 min
20 °C



6 - 8 h/20 °C
30 - 40 min/60 °C

